CHM C FIRE CORD PE

Descrizione
La corda CHM CFCP è una corda in lana minerale di roccia rinforzata con filo in fibra poliammidica.
La corda CHM CFCP è idonea per applicazioni con temperature di esercizio fino a 750 °C.

Applicazioni
Protezione termica e antincendio delle canne fumarie in ceramica per le quali i pannelli o i tappeti isolanti non sono la soluzione adatta per le loro dimensioni non standard.

Vantaggi
- Adatta per impieghi ad alte temperature fino a 750 °C
- Incombustibile
- Isolamento termico
- Stabilità dimensionale permanente a tutte le temperature di esercizio
- Diametro 20-60 mm

Caratteristiche	Valore	Unità di misura	Norma
Temperatura massima di servizio	750	°C	EN 14706
Conducibilità termica correlata alla temperatura	Vedere tabella riportata sotto		EN 12667
Diametri disponibili	20-60 mm		-
Qualità AS (a richiesta)	< 10	ppm	EN 13468
Assorbimento d'acqua a breve termine - W_p	≤ 1,0	kg/m^2	AGI Q 132
Reazione al fuoco (Euroclasse)	A1	-	EN 13501-1
Temperatura di fusione della lana di roccia	≥ 1000	°C	DIN 4102-17
Valore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo - μ	1	-	EN ISO 10456

L'isolante oggetto di questa scheda tecnica è prodotto da Knauf Insulation (SLO).

Avvertenze
Questa scheda tecnica è da considerarsi orientativa, non vincolante e non può sostituirsi alla letteratura tecnica ed ai necessari calcoli di progetto. Il produttore si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura. La fornitura del materiale prevede la verifica delle possibilità di produzione.

XT insulation S.p.A.
Via Sacco e Vanzetti, 26
42021 Bibbiano
Reggio Emilia
Italy

Tel. +39 0522 240098
Tel. +39 0522 240230
Fax +39 0522 883225
mail: info@xtinsulation.it
web: www.xtinsulation.it